

BOLETIM TÉCNICO

Revisão: 3

Edição: Outubro/2001

STANLUX GOLD 2700

- Liga metálica de cobre zinco e alumínio na forma de pó lamelar e revestida com ácido esteárico
- Purpurina de tamanho grande de partículas, bom brilho e razoável poder de cobertura
- Cores disponíveis:
 - “2700.1” - Cobre
 - “2700.2” – Ouro Pálido
 - “2700.3” – Ouro Rico Pálido
 - “2700.4” – Ouro Rico
- Possibilidade de fornecimento na forma de pasta, com prévio acordo técnico para definição do teor de sólidos e do tipo de solvente

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS

- Cobertura em Água 2.000 a 3.000 cm²/g
- Retenção máxima em # 120 Mesh 1,0%

CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS

- Tamanho Médio de Partículas(D50 - Malvern) 45 microns
- Embalagem típica Baldes metálicos com 30 kg

Usos Típicos

- Tintas decorativas
- Acabamentos têxteis
- Plásticos – altas temperaturas e grande esforço mecânico podem prejudicar o efeito metálico e escurecer a cor do produto

Antes de usar o produto, recomendamos consultar as informações de segurança, incluindo adequado manuseio e transporte, que estão disponíveis na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico-(FISPQ) do produto. As informações mencionadas neste boletim técnico representam nosso nível atual de conhecimento e experiência, mas não deverão ser considerados como uma garantia. É de responsabilidade do usuário certificar-se do adequado uso do produto, uma vez que a Aldoro não aceitará responsabilidade sobre qualquer tipo de perda ou dano que possa ocorrer pelo uso destas informações ou aplicação do produto. A Aldoro se reserva o direito de alterar qualquer dado contido neste boletim, resultante de adequação, desenvolvimento ou evolução no processo de produção, sem prévia comunicação.
