

## **BOLETIM TÉCNICO**

Revisão: 2

Edição: Outubro/2007

### **STANLUX SILVER R 3370**

- Pasta de alumínio tipo Non Leafing de alta performance e com partículas lamelares
- Solvente: mistura de Aguarrás Mineral e Nafta Aromática
- Estreita curva de distribuição granulométrica e tamanho mediano de partículas

#### ***CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS***

- % de Sólidos 65% +/- 2%
- Retenção máxima em # 325 Mesh 0,10%

#### ***CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS***

- Tamanho Médio de Partículas(D50 - Malvern) 28 microns
- Umidade - % máxima 0,15%
- Embalagem típica Baldes metálicos com 25 kg

#### ***Usos Típicos***

- Tintas automotivas – OEM, repintura e auto-partes
- Tintas para plásticos, principalmente para acabamento de eletro-eletrônicos
- Tintas que requeiram alto efeito metálico

---

Antes de usar o produto, recomendamos consultar as informações de segurança, incluindo adequado manuseio e transporte, que estão disponíveis na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico-(FISPQ) do produto. As informações mencionadas neste boletim técnico representam nosso nível atual de conhecimento e experiência, mas não deverão ser considerados como uma garantia. É de responsabilidade do usuário certificar-se do adequado uso do produto, uma vez que a Aldoro não aceitará responsabilidade sobre qualquer tipo de perda ou dano que possa ocorrer pelo uso destas informações ou aplicação do produto. A Aldoro se reserva o direito de alterar qualquer dado contido neste boletim, resultante de adequação, desenvolvimento ou evolução no processo de produção, sem prévia comunicação.

---