

## **BOLETIM TÉCNICO**

Revisão: 0

Edição: Abril/2015

### **STANLUX FLAKE CL 4030**

- Flake-(pó) de alumínio especial para concreto celular autoclavado.

#### ***CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS***

- Mínima % de metal ativo 92%
- Densidade 0,18 a 0,22g/cm<sup>3</sup>
- Retenção máxima em # 325 Mesh 20 %

#### ***CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS***

- Tamanho Médio de Partículas (D50 - Malvern) 25 microns
- Mínima % de Sólidos 97%

#### ***Usos Típicos***

- Concreto celular autoclavado

---

Antes de usar o produto, recomendamos consultar as informações de segurança, incluindo adequado manuseio e transporte, que estão disponíveis na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico-(FISPQ) do produto. As informações mencionadas neste boletim técnico representam nosso nível atual de conhecimento e experiência, mas não deverão ser considerados como uma garantia. É de responsabilidade do usuário certificar-se do adequado uso do produto, uma vez que a Aldoro não aceitará responsabilidade sobre qualquer tipo de perda ou dano que possa ocorrer pelo uso destas informações ou aplicação do produto. A Aldoro se reserva o direito de alterar qualquer dado contido neste boletim, resultante de adequação, desenvolvimento ou evolução no processo de produção, sem prévia comunicação.

---