

BOLETIM TÉCNICO

Revisão: 2

Edição: Agosto/2022

STANLUX FLAKE CL 4030

- Flake (pó) de alumínio especial para concreto celular autoclavado.

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS

- Mínima % de metal ativo 92%
- Densidade 0,18 a 0,22g/cm³
- Retenção máxima em # 325 Mesh 20 %

CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS

- Tamanho Médio de Partículas (D50 - Malvern) 25 microns
- % de Sólido mínimo 97%

Usos Típicos

- Concreto celular autoclavado

Antes de usar o produto, recomendamos consultar as informações de segurança, incluindo adequado manuseio e transporte, que estão disponíveis na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico-(FISPQ) do produto. As informações mencionadas neste boletim técnico representam nosso nível atual de conhecimento e experiência, mas não deverão ser considerados como uma garantia. É de responsabilidade do usuário certificar-se do adequado uso do produto, uma vez que a Aldoro não aceitará responsabilidade sobre qualquer tipo de perda ou dano que possa ocorrer pelo uso destas informações ou aplicação do produto. A Aldoro se reserva o direito de alterar qualquer dado contido neste boletim, resultante de adequação, desenvolvimento ou evolução no processo de produção, sem prévia comunicação.
