

## **BOLETIM TÉCNICO**

Revisão: 3

Edição: Outubro/2007

### **STANLUX GOLD 14000**

- Liga metálica de cobre zinco e alumínio na forma de pó lamelar e revestida com ácido esteárico
- Purpurina super fina que atende as necessidades de cobertura, brilho e printabilidade de aplicação em tintas offset
- Cores disponíveis:
  - “14000.2” – Ouro Pálido
  - “14000.3” – Ouro Rico Pálido
  - “14000.4” – Ouro Rico
- Possibilidade de fornecimento na forma de pasta, com prévio acordo técnico para definição do teor de sólidos e do tipo de solvente

#### **CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS**

- Tamanho Médio de Partículas(D50 - Malvern) 5 microns
- Retenção máxima em # 635 Mesh 1,5%

#### **CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS**

- Cobertura em Água 10.000 a 14.000 cm<sup>2</sup>/g

#### **Usos Típicos**

- Tintas Offset

---

Antes de usar o produto, recomendamos consultar as informações de segurança, incluindo adequado manuseio e transporte, que estão disponíveis na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico-(FISPQ) do produto. As informações mencionadas neste boletim técnico representam nosso nível atual de conhecimento e experiência, mas não deverão ser considerados como uma garantia. É de responsabilidade do usuário certificar-se do adequado uso do produto, uma vez que a Aldoro não aceitará responsabilidade sobre qualquer tipo de perda ou dano que possa ocorrer pelo uso destas informações ou aplicação do produto. A Aldoro se reserva o direito de alterar qualquer dado contido neste boletim, resultante de adequação, desenvolvimento ou evolução no processo de produção, sem prévia comunicação.

---