

## **BOLETIM TÉCNICO**

Revisão: 0

Edição: Março/2012

### **STANLUX SILVER R 6300**

- Pasta de alumínio tipo Non Leafing de alta performance e com partículas lamelares
- Solvente: mistura de Aguarrás Mineral e Nafta Aromática
- Curva de distribuição granulométrica bem estreita e tamanho mediano de partículas
- Cor clara e diferenciado efeito metálico

#### **CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS**

- % de Sólidos 63% à 67%
- Retenção máxima em # 325 Mesh 0,10%

#### **CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS**

- Tamanho Médio de Partículas(D50 - Malvern) 21 microns
- Umidade - % máxima 0,15%

#### **Usos Típicos**

- Tintas automotivas – OEM, repintura e auto-partes
- Tintas para plásticos, principalmente para acabamento de eletro-eletrônicos
- Tintas que requeiram alto efeito metálico

---

Antes de usar o produto, recomendamos consultar as informações de segurança, incluindo adequado manuseio e transporte, que estão disponíveis na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico-(FISPQ) do produto. As informações mencionadas neste boletim técnico representam nosso nível atual de conhecimento e experiência, mas não deverão ser considerados como uma garantia. É de responsabilidade do usuário certificar-se do adequado uso do produto, uma vez que a Aldoro não aceitará responsabilidade sobre qualquer tipo de perda ou dano que possa ocorrer pelo uso destas informações ou aplicação do produto. A Aldoro se reserva o direito de alterar qualquer dado contido neste boletim, resultante de adequação, desenvolvimento ou evolução no processo de produção, sem prévia comunicação.

---